

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX CLASSIC SELECT WOODSTAIN

2. POPIS VÝROBKU

Tónovatelná tenkovrstvá lazura na dřevo Dulux Trade Classic Select Woodstain chrání a zdobí vnější hladce ohoblované dřevěné součásti, jakož i nahrubo nařezané stavební dřevo. Tento ochranný nátěr na dřevo proniká hluboko do podkladu a poskytuje v tenké vrstvě matový povrch, na kterém se netvoří puchýřky nebo odlupující se šupiny. Poskytuje až čtyřletou ochranu a je vhodný na tvrdá i měkká dřeva.

3. POUŽITÍ

Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Neředte. Naneste 2 nebo 3 úplné vrstvy lazury Dulux Trade Classic Select Woodstain. U měkkého dřeva a netrvanlivých druhů tvrdých dřev se doporučuje, aby na ně byl předem nanesen konzervační prostředek (např. Xyladecor Xylamon impregnační základ). Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ředidlem Dulux White Spirit. Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot. Pro optimalizaci rozměrové stálosti, vodoodpudivost a trvanlivost truhlářských děl ve vnějším prostředí, zejména v oblastech s velkým namáháním, doporučujeme použití silnovrstvé lazury Dulux Protective Woodsheen nebo Dulux Aquatech Woodstain.

4. SLOŽENÍ

Pigment: Speciální průhledné mikropigmenty oxidu železnatého a organické pigmenty.
Pojivo: Alkydová pryskyřice a fungicid pro ochranu vrstvy nátěru.
Rozpouštědlo: Alifatické uhlovodíky s malým zápachem.

5. OBJEMOVÝ OBSAH PEVNÝCH LÁTEK

28% (jmenovitý), proměnlivý podle odstínu.

6. METODA NANÁŠENÍ

Nanášejte pouze štětcem. Z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které se vztahují na všechny rozpouštědly ředitelné nátěrové hmoty, se nedoporučuje nanášení stříkáním.

7. DOBA SCHNUTÍ

Jedna vrstva nátěru o standardní tloušťce:

Suchá na dotek: 4-6 hodin.

Nanášení další vrstvy: 16 hodin.

Základní nanášení vrstvy proveďte štětcem nebo válečkem a potom vytvářejte vzory vhodnými nástroji.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

8. PRAKTICKÁ VYDATNOST

Na podkladech s průměrnou porositou stačí jeden litr nátěru na jednu vrstvu na ploše až 14 m². Tato hodnota se bude měnit v širokých mezích podle porosity dřeva.

9. ŘEDĚNÍ

Tuto nátěrovou hmotu neřed'te.

10. ČIŠTĚNÍ

Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ještě před jejich čištěním ředidlem Dulux White Spirit.

Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot.

11. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Natíraný povrch musí být čistý, suchý, zbavený veškerého poškozeného nebo špatně držícího dřeva, špíny, mastnoty, vosku, a pod. Z povrchů, které byly dříve natřeny barvou nebo fermeží, je třeba odstranit všechn starý nátěr až na holé dřevo. U dřevěných prvků, ošetřených tenkovrstvou lazurou u kterých došlo působením povětrnostních vlivů k povrchové erozi a popraskání dřeva, je nutné dokonale odstranit jak staré nátěry tak i nedržící erodované dřevo. Sundejte ozdobné a zasklívací lišty, které obruste a natřete samostatně. Po obroušení odstraňte dokonale brusný prach. Zabraňte jeho vdechování, může vyvolat alergii. Při práci používejte vhodný respirátor (staré nátěry mohou obsahovat olovo). Odstraňte veškerou plíseň, řasy, lišejníky nebo mechy. Očistěte veškeré drážky, zvýšenou pozornost věnujte rohovým spojům oken a dveří (zvláště u starších typů zde často dochází k povolení spoje a tvorbě trhlin). Pro zasklívání používejte dřevěné zasklívací lišty, které usadíte do vhodného trvale elastického tmelu (jsou to například silikonové, nebo akrylátové transparentní tmely pro vnější prostředí, které zároveň vytváří těsnící vrstvu), případně speciální sklenářské tmely. Je naprosto nutné nanést první vrstvu nátěru i na zadní stranu obložení, na vnější stranu okenních ráků před jejich namontováním v budovách, a podobně. Zajistěte aby byly natřeny všechny konce prken, horní a spodní okraje dveří, spodní strany prahů, atd. Nedostatečná příprava povrchu, nedokonalé provedení truhlářských prací, nebo nenanesení doporučeného počtu vrstev znehodnotí účinnost tohoto nátěrového systému a povede k jeho předčasnému selhání nebo údržbě.

12. BARVA

Tónování barevného odstínu dle vzorníku Dulux.

13. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů

14. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rozpouštědly ředitelná lazura na dřevo, tento výrobek je určen jen pro venkovní použití. Hořlavina.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Opakované vystavení působení výrobku může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky. Obsahuje karboxylát kobaltu, ethylmethylketoxim a dichlofluanid. Může způsobit alergickou reakci. Je škodlivý pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé následky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zápalu. Nekuřte. Obsahuje lakařský benzin. Používejte jen v dobře odvětraných prostorech. Zabraňte zasažení očí nebo styku s pokožkou. Při nanášení se doporučuje nosit ochranu zraku. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po potřísnění pokožky ji ihned omyjte velkým množstvím mýdla a vody, nebo vhodnou čistící pleťovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědlo, ředidlo nebo lakařský benzin.

Tento výrobek obsahuje fungicid. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek zavěšený na háku. Nevylévejte výrobek do kanalizace nebo vodotečí. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro zneškodňování odpadních nátěrových hmot. Zabraňte úniku výrobku do životního prostředí. Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. Zabraňte vdechování prachu. Při suchém otryskání noste vhodný respirátor.

Ještě před nákupem výrobku si přečtěte etiketu. Používejte pesticidy bezpečným způsobem. Tento výrobek neobsahuje žádné přidané olovo. Avšak dřevo a kovové povrchy budov, zvláště pokud pocházejí z období před rokem 1960, mohly být v minulosti natřeny nátěrem zhotoveným s olovnatými pigmenty. Příprava povrchů s takovými nátěry a odstraňování takových nátěrů může být nebezpečné.

Velmi vysoký obsah TOL – více než 50%. TOL (těkavé organické látky) přispívají ke znečištění ovzduší.

15. LIKVIDACE OBALŮ

Prázdný obal, případně se zbytkem výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

16. DISTRIBUTOR: ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

17. DATUM VYDÁNÍ: duben 2005

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz