

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX HIGH GLOSS

2. POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlový alkydový email pro interiér a exteriér se zrcadlovým leskem.

3. OBLAST POUŽITÍ

Vrchní nátěrová hmota s vysokým leskem Dulux High Gloss je rozpouštědlového typu a vhodná pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký lesk.

4. ODSŤÍNÝ

Viz příslušnou barevnou vzorkovnicí Dulux Trade. Tento výrobek se dodává v barevném sortimentu Colour Dimensions (barevné rozměry).

5. SLOŽENÍ

Pigment	Bezolovnaté světlostálé pigmenty
Pojivo	Alkyd-modifikovaný oleji a silikonem.
Ředidlo	Lakový benzín.
Sušina (obj.)	55% (nominální) u bílé barvy, u ostatních barev se liší.

6. VLASTNOSTI

ODOLNOST PROTI VODĚ

Odolává hodnotám relativní vlhkosti běžným v interiérech a ve venkovním prostředí, a není ovlivněna opakovaným omýváním. Nehodí se však pro trvale ponořené povrchy, ani pro povrchy vystavené intenzivní a déletrvající kondenzaci.

CHEMICKÁ ODOLNOST

Odolává mírným účinkům chemických výparů, avšak v případě vážnějšího rizika, jako přímého kontaktu s chemikáliemi, je nutno použít jinou speciální nátěrovou hmotu (viz informační materiály Dulux o akrylkaučkových výrobcích).

TEPELNÁ ODOLNOST

Obecně odolává teplotám do 90°C, avšak v důsledku působení zvýšených teplot může dojít k určitým změnám světlých barev

7. POUŽITÍ

Vhodný pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký lesk.

Na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základovou barvou.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

8. PŘÍPRAVA POVRCHU

Natírané povrchy musejí být čisté, suché a prosté veškerého vadného nebo špatně lpějícího materiálu, nečistot, mastnoty, vosku, atp. Před nátěrem je nutno povrchy důkladně přebrousit vhodným smirkovým papírem a potom oprášit.

Na nové nebo holé povrchy je nutno nanést vhodnou základovou nátěrovou hmotu Dulux. Před použitím barvu důkladně promíchejte

9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Štětcem nebo válečkem. Bezvzduchovým a airless stříkáním

Naneste jednu vrstvu příslušné barvy základového nátěru Dulux Trade, a potom 1 až 2 vrstvy nátěrové hmoty Dulux Trade s vysokým leskem

Pokud je požadováno rychlé zasychání nových nátěrů, je možno alternativně použít základovou nátěrovou hmotu Dulux Quick Drying Wood Primer (rychleschnoucí základová na dřevo), která se vyrábí pouze v bílé barvě. Základový nátěr ponechte zasychat 6 až 16 hodin před nanášením lesklého vrchního nátěru. Je-li potřebný ještě druhý vrchní nátěr hmoty Dulux High Gloss, nanášejte jej po minimálně 16 hodinách zasychání. Vysoká vlhkost a nízká teplota během aplikace výrazně prodlužuje dobu zasychání.

Aby se dosáhlo lepšího vyrovnání hrubých nebo strukturovaných podkladů, nebo při použití speciálních procesních barev (viz příslušnou kartu barev Dulux Trade), je pro dosažení dokonalé kryvosti třeba nanést dvě vrstvy nátěru Dulux High Gloss s vysokým leskem.

10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Tloušťka filmu závisí na dosaženém krytí.

Za mokra 45 mikronů.

Za sucha 25 mikronů.

11. VYDATNOST

Na hladkém povrchu průměrné porezity postačuje 1 litr barvy pro nanesení jedné vrstvy na plochu až 18 m².

12. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů

13. DOBA SCHNUTÍ

Jeden nátěr běžné tloušťky:

Zaschnutí na dotyk: 4 - 6 hodin.

Zaschnutí mezi nátěry: 16 -24 hodin.

14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětce a pak jej vymyjte ředidlem S 6001 nebo White Spirit.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

15. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků

16. OMEZENÍ POUŽITÍ

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

Obsahuje lakový benzin. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách.

17. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

18. DATUM VYDÁNÍ:

červenec 2004

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz