



## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### 1. NÁZEV VÝROBKU

## DULUX PROTECTIVE WOODSHEEN

### 2. POPIS VÝROBKU

Silnovrstvý lazurovací lak na bázi rozpouštědel s obsahem biocidních látek  
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou proti vzniku zamodráání a plísní.

### 3. OBLAST POUŽITÍ

Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou proti vzniku modrých skvrn a plísní.  
Pro použití na dřevo v exteriéru.

### 4. ODSÍNY

Viz. příslušný Dulux Trade Colour Card.

### 5. SLOŽENÍ

Pigment	Speciální transparentní mikropigmenty oxidu železa a organické pigmenty.
Pojivo	Alkyd a fungicid.
Rozpouštědlo	Lakový benzín.
Objemová sušina	Typická 41% (nominální), ostatní barvy se budou měnit.

### 6. VLASTNOSTI

Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difuzí vodních par za účelem zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách  
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou proti vzniku modrých skvrn a plísní.

### 7. POUŽITÍ

Je vhodný pro použití v exteriérech interiérech  
Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difuzí vodních par za účelem zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách.

### 8. PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musejí být čisté, suché, bez vadných nebo špatně přilnavých materiálů, špíny, tuku, vosku, atd. Všechny povrchy by měly být dobře obroušeny vhodným brusným papírem (ve směru textury) a zbaveny prachu.  
Jestliže bylo dřevo vystaveno povětrnosti odstraňte všechny zvětralé vrstvy. Pokud je to nutné pro dosažení rovnoměrné barevnosti povrchu aplikujte bělobu na dřevo.

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Neutralizujte podle pokynů výrobce a nechte vyschnout. Povrchy, které jsou ve špatném stavu nebo byly již dříve natřeny nebo nalakovány musejí být obroušeny na holé dřevo.

Odstraňte poškozené vrstvy, tmelící materiály a poškozená místa. Odstraňte veškeré plísně, řasy, lišejníky a mechy a pak upravte povrch nanesením Weathershield Fungicidal Wash. Očistěte veškeré drážky a obruste všechny povrchy ve směru textury dřeva a zbavte prachu.

Pro zatmelení (nebo opravy) nepoužívejte tmely z lněného oleje v kombinaci s povrchovými úpravami přírodního dřeva, použijte vnější těsnicí lištu zasazenou do vhodného trvale plastického tmelu nebo speciální tmelící směsí.

Při použití bílého nebo neprůhledného mořidla upravte veškeré suky a místa výronu pryskyřice odstraněním pryskyřice a nanesením zředěného nátěru vhodného roztoku bílého šelaku, aby se zabránilo případnému odbarvení.

### 9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Štětce, váleček.

### 10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Tloušťka filmu:

Mokrý: 50 mikrometrů.

Suchý: 25 mikrometrů.

### 11. VYDATNOST

Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek je až 25 m<sup>2</sup>/litr na většině povrchů.

### 12. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů

### 13. DOBA SCHNUTÍ

Jedna vrstva o standardní tloušťce:

Na dotyk zaschlý 4 – 6 hodin.

Nový nátěr 16 hodin.

### 14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Okamžitě po použití vyčistěte všechna zařízení ředidlem White Spirit nebo S 6001.

### 15. OMEZENÍ POUŽITÍ

Obvykle není ředěn.

### 16. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)



## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

**17. DATUM VYDÁNÍ:** červenec 2004

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

**DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:**

**ICI Paints CZ, s.r.o.**, Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)